



FICHE TECHNIQUE

STUCCO

DÉFINITION

- Stucco acrylique sur base résinée
- Aspect : brillant

DESTINATION

- S'applique comme finition intérieure sur supports déjà lissés et imprimés.
- Peut être utilisé sur murs en zones sèches.
- Produit à éviter en zones humides type douches, plans de travail.

PROPRIÉTÉS

- Nombreux effets possibles selon l'application
- Rendement exceptionnel
- Produit hautement décoratif
- Temps ouvert important
- Nettoyage doux au chiffon légèrement humide

CARACTÉRISTIQUES

- | | |
|--|--|
| • Aspect du film sec | • Satiné à brillant |
| • Teinte(s) | • 3000 (sur mesure) |
| • Nombre de composants | • 1 (produit prêt à l'emploi) |
| • Temps de murissement à 20°C | • Néant |
| • Durée de vie en pot du mélange | • Tenue 12 mois en pot à 20°C |
| • Température maximale à l'application | • De 0 à 30°C |
| • Consommation théorique | • 225 g/m ² par couche |
| • Consommation pratique | • 250 g/m ² par couche, selon le support, les conditions, le matériel d'application, etc. |
| • Nettoyage du matériel | • Eau |
| • Sec au toucher | • de 2 à 8 h |
| • Sec à cœur | • 24h |

MISE EN ŒUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés conformément à la norme NF P 74-201 DTU 59,1) et selon les règles de l'art.

- **Préparation des surfaces**

Dans le cas d'anciens fonds, l'adhérence du système en place devra avoir été préalablement vérifiée. Dans tous les cas le support, déjà revêtu, devra être propre, sec, exempt de toute pollution.



MISE EN ŒUVRE (SUITE)

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

Le STUCCO est un produit prêt à l'emploi en pot de 5 ou 10 kg (1 composant unique).

- Nombre de couche(s) : à partir de 2
- Appliquer une première couche fine à l'aide d'une lisseuse pour recouvrir le support de manière uniforme.
- Laisser sécher 6 à 8 heures (moyenne estimée).
- Poncer finement au grain 280, en cas de cotes éventuelles.
- Appliquer au moins une 2ème couche décorative : adapter la technique selon l'effet désiré.
- Pour une finition brillante, ferrer à frais en prenant soin de garder les outils propres.
- Si option patine-métal : se référer à la fiche technique dédiée.
- Appliquer la cire en 1 à 2 couches (se référer à la fiche technique liée).

APPLICATION

FONCTION ASPECT	PRODUIT	PRÉPARATION MÉLANGE	CONSOMMATION	MATÉRIEL D'APPLICATION
Décoration	STUCCO ACRYLIQUE	Prêt à l'emploi	225 à 250 g/m ²	Lisseuse Platoir souple

CONDITIONS D'APPLICATION

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

- Température ambiante ●●●●●●●●●● Minimum : 5°C / Maximum : 30°C
- Humidité ambiante ●●●●●●●●●● 10% maximum
- Humidité du support ●●●●●●●●●● 6% maximum
- Température du support ●●●●●●●●●● Elle devra être au moins de 5°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.

CONDITIONNEMENT

POTS 5 kg 10 kg



Attention ! L'application de ce produit est fortement déconseillée dans les hammams et saunas.



NETTOYAGE

Le premier nettoyage ne pourra avoir lieu qu'après séchage complet de la cire de protection, soit (7 jours à 20°C).

Les systèmes de revêtements Stucco acrylique, doivent être préservés des sollicitations si l'on veut qu'ils soient durables et qu'ils donnent longtemps satisfaction.

Les règles de nettoyage recommandées doivent être respectées (cf notre procédure).

SÉCHAGE / RECOUVREMENT

SÉCHAGE ET HYGROMÉTRIE < 80%		5°C	20°C	30°C
Délai de recouvrement	Minimum	4 heures	3 heures	2 heures
	Maximum	48 heures	24 heures	12 heures

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Point d'éclair Base : supérieur à 60°C.
- Conservation 1 an en emballage d'origine plein et fermé.
- Précautions d'utilisation Stocker au frais/aéré, à l'abri du gel et des intempéries
Voir fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur.



Produit à débarrasser uniquement en déchetterie. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas consommer.

