

FICHE TECHNIQUE

VERNIS VPS ANTI - TACHE

DÉFINITION

Vernis finition polyuréthane en phase aqueuse

- Epoxy/isocyanates
- Solvanté
- Bicomposant
- Non jaunissant

DESTINATION

- Tous supports
- Toutes destinations (sols, murs...)
- Intérieur
- Extérieur
- Piscines

PROPRIÉTÉS

- Incolore
- Finition haut de gamme « Industrie & Sols »
- Bonne résistance aux rayures et chocs
- Ne farine pas
- Bonne résistance chimique
- Très bon – TENDU

CARACTÉRISTIQUES

- | | | |
|------------------------------------|-------|---|
| • Aspect du film sec | | Mat |
| • Teinte(s) | | Incolore |
| • Nombre de composants | | 2 |
| • Extrait sec volumique | | 50% (±5) |
| • Extrait sec pondéral | | 65% (±5) |
| • Sec au toucher | | 2 heures à 25°C (recouvrable à partir de 6h) |
| • Durée de vie en pot du mélange | | 2 heures à 20°C |
| • Stockage | | 12 à mois <10/30°C> (en emballage d'origine) |
| • Résistances mécaniques/chimiques | | Après 1 semaine d'application |
| • Polymérisation | | 21 jours à 20°C |
| • Classification | | Classe 6B |
| • Variation de brillance | | VARIE EN FONCTION DE l'application
(<10/60%> selon nombre de couches) |

MISE EN ŒUVRE

- Préparation des surfaces

Utiliser un rouleau laqueur 10 à 12 mm pour effectuer les deux couches nécessaires.

Béton Prêt à l'emploi : après ponçage et dépoussiérage, appliquer le mélange catalysé au rouleau puis renouveler l'opération (+/-5 à 6h) après la première application.

Attention : ne pas dépasser 12 heures de séchage entre chaque couche)



MISE EN ŒUVRE (SUITE)

Béton : 24 heures après avoir appliqué une première couche de vernis Aquapur, appliquer le mélange catalysé VPS ANTI-TACHE en deux couches, au rouleau laqueur (poils ras 10-12mm) sans tirer.

Si défaut d'aspect constaté sur le sol (ex. : traces de rouleau), prévoir une couche de vernis VPS ANTI-TACHE supplémentaire ou polir à la monobrosse. Il est possible d'appliquer une fine couche du vernis AQUAPUR en finition.

- Séchage

Pour une piscine, prévoir 4 à 5 couches de vernis VPS anti-tache et un temps de séchage minimal de 27 jours à 20° avant de mettre en eau. Dans tous les cas, nous contacter. Recouvrable 6 h après la première couche. Ne pas dépasser 12 heures entre chaque couche (sinon poncer pour l'adhérence).

- Nombre de couche(s) : 2 à 3

APPLICATION

FONCTION ASPECT	PRODUIT	PRÉPARATION MÉLANGE	CONSOMMATION	MATÉRIEL D'APPLICATION
Finition	VERNIS VPS ANTI-TACHE	Base et durcisseur	65m ² /couche	Rouleau laqueur 10 à 12 mm

La durée de vie du VERNIS VPS ANTI-TACHE étant limitée, il est impératif d'appliquer sans délai.

CONDITIONNEMENT

BASE	DURCISSEUR
4 kg	1,750 kg
800 g	350 g



Attention ! L'application de ce produit est fortement déconseillée dans les hammams et saunas.



Ne pas inhaler : l'utilisation d'un masque à cartouches est obligatoire. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Produit à débarrasser uniquement en déchetterie. Produit irritant pour la peau et les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas consommer.

