

MISE EN ŒUVRE (SUITE)

Béton : 24 heures après avoir appliqué une première couche de vernis, appliquer le mélange catalysé VPS en une couche, au rouleau laqueur (poils ras 10-12mm) sans tirer.

Si défaut d'aspect constaté sur le sol (ex. : traces de rouleau), prévoir une couche de vernis VPS supplémentaire ou polir à la monobrosse. Il est possible d'appliquer une fine couche du vernis AQUAPUR en finition.

- Séchage

Pour une piscine, prévoir 4 à 5 couches de vernis VPS et un temps de séchage minimal de 21 jours à 20° avant de mettre en eau. Dans tous les cas, nous contacter. Recouvrable 3 h après la première couche. Ne pas dépasser 6 heures entre chaque couche (sinon poncer pour l'adhérence).

- Nombre de couche(s) : 2 à 3

APPLICATION

FONCTION ASPECT	PRODUIT	PRÉPARATION MÉLANGE	CONSOMMATION	MATÉRIEL D'APPLICATION
Finition	VERNIS VPS	Base et durcisseur	65m ² /couche	Rouleau laqueur 10 à 12 mm

La durée de vie du VERNIS VPS étant limitée, il est impératif d'appliquer sans délai.

CONDITIONNEMENT

BASE	DURCISSEUR
4 kg	1,750 kg
800 g	350 g



Attention ! L'application de ce produit est fortement déconseillée dans les hammams et saunas.



Ne pas inhaler : l'utilisation d'un masque à cartouches est obligatoire. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Produit à débarrasser uniquement en déchetterie. Produit irritant pour la peau et les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas consommer.

