

MISE EN ŒUVRE (SUITE)

- Nombre de couche(s) : 1 à 3 couches
- Préparation du produit : Aucune préparation nécessaire (produit prêt à l'emploi)
- Application du produit pour béton ciré :

Appliquer une première couche fine (couche de fond) ne pas dépasser 1mm.

Patience jusqu'à séchage complet (6 à 8h environ).

Appliquer une seconde couche (couche décorative)

Adapter l'application à l'effet désiré

ATTENTION : l'application du béton pat ne doit pas exéder 1 mm en 2 passes sous peine de craquelure

Prévoir un ponçage au grain 120 après séchage de la dernière couche pour l'application du vernis.

APPLICATION

FONCTION ASPECT	PRODUIT	PRÉPARATION MÉLANGE	CONSOMMATION	MATÉRIEL D'APPLICATION
Décoration Mat	BÉTON PAT	Prêt à l'emploi	500g/m ² par couches	Lisseuse Platoir souple

CONDITIONS D'APPLICATION

Stocker, en intérieur, idéalement à l'ombre, à une température inférieure à 30°C, 24h avant l'application.

- Température ambiante ●●●●●●●●●● Minimum : 5°C / Maximum : 30°C
- Humidité ambiante ●●●●●●●●●● 10% maximum
- Humidité du support ●●●●●●●●●● 6% maximum
- Température du support ●●●●●●●● Elle devra être au moins de 5°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.

CONDITIONNEMENT

POTS 5 kg 10 kg



Attention ! L'application de ce produit est fortement déconseillée dans les hammams et saunas.



NETTOYAGE

À l'eau immédiatement après emploi.

SÉCHAGE / RECOUVREMENT

SÉCHAGE ET HYGROMÉTRIE < 80%		5°C	20°C	30°C
Délai de recouvrement	Minimum	24 heures	12 heures	8 heures
	Maximum	72 heures	72 heures	72 heures

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Point d'éclair Néant
- Conservation 1 an en emballage fermé
- Précautions d'utilisation Stocker au frais/aéré, à l'abri du gel et des intempéries
Voir fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur



Produit à débarrasser uniquement en déchetterie
En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau claire
Tenir hors de portée des enfants
Ne pas consommer

