



FICHE TECHNIQUE

BÉTON PATATOR

DÉFINITION

- Enduit décoratif de type béton ciré
- Spécialisation : Toutes zones intérieures
 - Aspect : naturel, brut, sablé, mat

DESTINATION

- Tous supports intérieurs (sauf Wedi ou similaire)
- Murs, mobiliers bois préparés, plans de travail
- Zones humides (sauf hammams et saunas)

PROPRIÉTÉS

- Produit prêt à l'emploi
- Produit adapté à l'humidité
- Grande facilité d'application
- Divers effets possibles selon l'application

CARACTÉRISTIQUES

- | | |
|--|---|
| • Aspect du film sec | • Mat, brut, Sablé |
| • Teinte(s) | • +3000 teintes |
| • Nombre de composants | • 1 (prêt à l'emploi) |
| • Temps de murissement à 20°C | • Néant |
| • Durée de vie du mélange en pot | • 1 an (si respect des conditions de conservation) |
| • Température maximale à l'application | • De 0 à 30°C |
| • Consommation théorique | • 625g/m ² par couche |
| • Consommation pratique | • 700g/m ² par couche, selon le support, les conditions, le matériel d'application, etc. |
| • Nettoyage du matériel | • Eau |
| • Sec au toucher | • De 3 à 8 h |
| • Sec à cœur | • 24h |

MISE EN ŒUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés conformément à la norme NF P 74-201 DTU 59,1) et selon les règles de l'art.

- **Préparation des surfaces :**

Dans le cas d'anciens fonds, l'adhérence du système en place devra avoir été préalablement vérifiée. Dans tous les cas le support, devra être propre, sec, exempt de toute pollution. Enfin, un primaire d'accrochage devra être appliqué avant le béton PATATOR.

Stocker, en intérieur, idéalement à l'ombre et à une température inférieure à 30°C, 24h avant l'application.

Le BÉTON PATATOR est un produit prêt à l'emploi.



MISE EN ŒUVRE (SUITE)

- Nombre de couche(s) : 2 à 3 couches
- Préparation du produit : Aucune préparation nécessaire (produit prêt à l'emploi)
- Application du produit pour béton ciré :

Appliquer une première couche fine (couche de fond) ne pas dépasser 2mm.

Patienter jusqu'à séchage complet (3 à 8h environ).

Appliquer une seconde couche (couche décorative)

Adapter l'application à l'effet désiré

ATTENTION : l'application du béton Patator ne doit pas excéder 2mm par couche sous peine de fissuration.

Prévoir un ponçage au grain 80/100 après séchage de la dernière couche pour l'application du vernis.

APPLICATION

FONCTION ASPECT	PRODUIT	PRÉPARATION MÉLANGE	CONSOMMATION	MATÉRIEL D'APPLICATION
Décoration Brut/Sablé	BÉTON PATATOR	Prêt à l'emploi	625g/m ² par couches	Lisseuse Raclette Caoutchouc

CONDITIONS D'APPLICATION

Stocker, en intérieur, idéalement à l'ombre, à une température inférieure à 30°C, 24h avant l'application.

- Température ambiante ●●●●●●●●●● Minimum : 5°C / Maximum : 30°C
- Humidité ambiante ●●●●●●●●●● 10% maximum
- Humidité du support ●●●●●●●●●● 6% maximum
- Température du support ●●●●●●●●●● Elle devra être au moins de 5°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.

CONDITIONNEMENT

POTS 5 kg 10 kg



Attention ! L'application de ce produit est fortement déconseillée dans les hammams et saunas.



NETTOYAGE

À l'eau immédiatement après emploi.

SÉCHAGE / RECOUVREMENT

SÉCHAGE ET HYGROMÉTRIE < 80%		5°C	20°C	30°C
Délai de recouvrement	Minimum	24 heures	12 heures	8 heures
	Maximum	72 heures	72 heures	72 heures

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Point d'éclair Néant
- Conservation 1 an en emballage fermé
- Précautions d'utilisation Stocker au frais/aéré, à l'abri du gel et des intempéries
Voir fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur



Produit à débarrasser uniquement en déchetterie
En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau claire
Tenir hors de portée des enfants
Ne pas consommer

