



FICHE TECHNIQUE

VERNIS PU2K

DÉFINITION

Vernis finition polyuréthane en phase aqueuse

- Très peu solvanté
- Bicomposant
- Non jaunissant

DESTINATION

- Tous supports
- Toutes destinations (sols, murs...)
- Intérieur
- Extérieur

PROPRIÉTÉS

- Incolore
- Finition haut de gamme « Industrie & Sols »
- Bonne résistance aux rayures et chocs
- Ne farine pas
- Bonne résistance chimique
- Très bon – TENDU

CARACTÉRISTIQUES

- | | | |
|------------------------------------|-------|--|
| • Aspect du film sec | | ULTRA MAT / SATIN |
| • Teinte(s) | | Incolore |
| • Nombre de composants | | 2 |
| • Extrait sec volumique | | 45% (±5) |
| • Extrait sec pondéral | | 45% (±5) |
| • Sec au toucher | | 2 heures à 25°C (recouvrable à partir de 6h) |
| • Durée de vie en pot du mélange | | 2 heures à 20°C |
| • Stockage | | 12 à mois <10/30°C> (en emballage d'origine) |
| • Résistances mécaniques/chimiques | | Après 1 semaine d'application |
| • Polymérisation | | 21 jours à 20°C |
| • Classification | | Classe 6B |
| • Variation de brillance | | VARIABLE SELON L'APPLICATION |
| | | Ultra Mat : +/- 4% Satin : +/- 25 % |

MISE EN ŒUVRE

- Préparation des surfaces
- Utiliser un rouleau laqueur 10 à 12 mm pour effectuer les deux couches nécessaires. Temps de mélange des composants A + B : 1 à 2 minutes à l'aide d'un mélangeur monté sur une perceuse à vitesse élevée.
- Délai entre deux couches : ne pas dépasser 24 heures.



MISE EN ŒUVRE (SUITE)

Béton Prêt à l'emploi : après ponçage et dépoussiérage, appliquer le mélange catalysé au rouleau puis renouveler l'opération (+/-5 à 6h) après la première application.

Attention : ne pas dépasser 24 heures de séchage entre chaque couche)

Si défaut d'aspect constaté sur le sol (ex. : traces de rouleau), prévoir une couche de vernis VERNIS PU2K supplémentaire ou polir à la monobrosse. Il est possible d'appliquer une fine couche du vernis AQUAPUR en finition.

- Nombre de couche(s) : 2 à 3

APPLICATION

FONCTION ASPECT	PRODUIT	PRÉPARATION MÉLANGE	CONSOMMATION	MATÉRIEL D'APPLICATION
Finition	VERNIS VERNIS PU2K	Base et durcisseur	65m ² /couche (kit 4,6KG)	Rouleau laqueur 10 à 12 mm

La durée de vie du VERNIS PU2K étant limitée, il est impératif d'appliquer sans délai.

CONDITIONNEMENT

	930 G	4,6 KG
BASE (A)	800 G	4 KG
DURCISSEUR (B)	130 G	640 G



Attention ! L'application de ce produit est fortement déconseillée dans les hammams et saunas.



Application par pulvérisation : le port d'un masque de protection respiratoire avec filtre (A1B1) est obligatoire. Application au rouleau ou au pinceau : seuls des gants de protection en nitrile sont recommandés. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Produit irritant pour la peau et les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas consommer ni inhaler. À débarrasser uniquement en déchetterie.